

BARDAGE

ORKKA TEMPO

PIN MARITIME / Origine France



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Qualité	Abouté sans nœud
Aspect	Raboté
Profil	Profil à emboîtement
Finition	Classe 4 marron hydrofugé
Usage	Murs extérieurs
Euroclasse	D-s2, d0
Traitement	Technologie hydrowood, classe 4 marron hydrofugé
Épaisseur	21 mm
Longueur	3 000 mm
Largeur	77 mm

Nombre de pièces par botte	5
Nombre de bottes par palettes	35
Type de pose	Horizontal / vertical
Masse volumique	550 kg/m ³
Dégagement de formaldéhyde	E1
Humidité	18 %
Assemblage rive	Rainure et languette
Assemblage bout	Rainuré en bout
Fixation	1 clou ou vis masqué

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Absorption acoustique : 0,10 / 0,30
Durabilité biologique : T
Module d'élasticité en flexion : 8 800 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 80 Mpa
Contrainte de rupture à la compression : 39 Mpa
Résistance à la traction : 86 Mpa
Conductivité thermique : 0,13 W / mK
Perméabilité à la vapeur : μ 70
Résistance au choc : nd
Résistance au cisaillement : nd
Impact CO2 : 0,7 kg eq. CO₂/m²
Carbone stocké : 5,4 kg de C/m²




ORKKA
MARRON
HYDROFUGÉ

LES + DU PRODUIT

- Longueur unique de 3000. Lames aboutées sans nœud, pour un meilleur vieillissement dans le temps.
- Pin Maritime : essence française durable, jusqu'à 50 ans.
- La technologie Hydrowood est un hydrofuge marron innovant qui agit comme un véritable bouclier. Effet déperlant haute performance.
- Meilleure résistance et stabilité du bois, alliant performance technique et esthétique. Aspect d'origine du bois préservé.
- Durabilité optimale, même en conditions exigeantes et une mise en valeur durable.
- Évolution du bois vers sa protection naturelle, par un grisaillement progressif et homogène, sans désordres biologiques.

ACCESSOIRES Prépeint blanc ou Brossé brut à finir. Autres accessoires possibles en Classe 4 vert ou marron non resséché.



Profil d'angle réversible
AB non resséché : 70 x 18 mm
selon longueur disponible



Profil d'angle sortant raboté
AB non resséché : 60 x 60 mm
selon longueur disponible



Pots de 1 litre
Peinture assortie
(Utilisation nécessaire au niveau
des extrémités et des recoupes)



Pots de 1 litre
Cut & Treat
(Utilisation nécessaire
au niveau des recoupes)

CERTIFICATIONS ET GARANTIES



Rendez-vous sur fpbois.com

Suivez nous sur

RABOPALE
la nature bien traitée

REMARQUES GÉNÉRALES :

- Les produits rainés en bout mesurent environ 2 cm de moins que la longueur facturée pour les longueurs supérieures à 3 m.
- Les couleurs sombres absorbent plus de chaleur et d'UV, privilégiez les façades non exposées au Sud.
- Le bois est un matériau naturel, vivant et hétérogène qui peut subir des variations dimensionnelles en fonction de l'hygrométrie et des conditions climatiques. Cela peut engendrer fentes, exsudations de résine, retraits et déformations.

STOCKAGE SUR CHANTIER :

- Les produits seront posés à l'abri de l'eau et des UV avec ventilation maximale et aucune exposition aux intempéries acceptable (piles abritées, dégagées du sol et hors projections).
- Les pots de finition seront stockés dans une pièce tempérée.

CONSEILS DE POSE :

FIXATION DES TASSEAUX

Vis a bois (M 5x60 mm)

Pointes annelées ou torsadées (Ø 4x60 mm) en acier inoxydable ou protégées par une galvanisation à chaud.

TYPES ET SENS DE POSE HORIZONTALE OU VERTICALE ①

Fixer préalablement sur le mur des tasseaux 27x40 mm traités Classe 3 avec un entraxe de 65 cm maxi

VENTILATION DU CONTRE PAREMENT ②

La lame d'air entre le pare-pluie et le bardage doit avoir une épaisseur mini de 20 mm.

La hauteur d'une lame d'air ne peut excéder 3,00m.

Au-delà, prévoir une coupure dans le bardage afin de créer une nouvelle lame d'air.

COUPES

Les coupes et bouts de lame seront traités avec un produit insecticide, fongicide et anti-termites avant application de la finition. Pour que la garantie de la finition s'applique, il faut peindre ces mêmes parties avec la peinture ou saturateur Rabopale.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION DES BARDAGES SATURÉS

Prévoir un nettoyage une fois par an. Un jet d'eau à basse pression et une brosse à poil souple conviennent. Parfois un savon doux au PH neutre sera utile. Avant rénovation, attendre 48h pour séchage.

Dès que nécessaire (variable selon exposition, coloris et architecture du bâtiment), rénovez en appliquant le saturateur identique à celui utilisé en usine. L'application se fera à la brosse à raison d'une ou deux couches espacées d'au moins 6h afin de saturer les fibres du bois, par temps sec et une température entre 12 et 25 degrés.

